

NEW (参考商品)**Fluon®ETFE接着パウダー**

- 従来のETFEパウダーコーティングのプライマーとしてご使用頂く事で金属に対してETFE膜の従来にはない密着強度を実現致します。

項目	単位	Fluon®ETFE 接着性パウダー (開発品)	Fluon®ETFE/パウダー (Z-8820X)
粒径 (d50)	μm	20~70	20~70
メルトフローレート	g/10min	20	11
融点	℃	243	265
接着強度 (SS400)	N/cm	75	35
接着強度 (SUS304)	N/cm	53	25

