

AFLAS®の耐久性

Excellent Durability of AFLAS®



- AFLAS®は劣化ゴムの混入や成分溶出を起こしにくい、安全性の高いフッ素ゴムです。また洗浄・殺菌工程で抜群の耐久性を示します。

ゴム種	薬品 (40%過酢酸、40℃) 浸漬後		スチーム (160℃) 暴露後	
	体積変化	硬さ変化	体積変化	硬さ変化
AFLAS®	○	○	○	○
汎用フッ素ゴム	崩壊	×	○	△
EPDM	×	×	○	○
シリコンゴム	○	×	△	×
水素化NBR	×	×	○	△

・浸漬、暴露時間：336時間(2週間)

・体積変化率：○ 10%未満 △ 10%~20% × 20%以上

・硬さ変化：○ 10未満 △ 10~20 × 20以上、又は膨張激しく測定不可